

ITALICA MARMO TRAVERTINO FINE

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ



Фактурная декоративная штукатурка на известковой основе, с натуральным мраморным **мелкозернистым** наполнителем. Обладает противогрибковыми свойствами. Для создания фактурных покрытий с эффектом травертина, камня, бетона, оштукатуренной стены. Для получения эффекта античной стены или состаренной штукатурки наносится финишный слой декоративного покрытия **FINISHMAT**. Для создания оригинальных решений используется вместе с эффектными декоративными красками **ITALICA**, например **EFFETTO CRISTALLO**, **EFFETTO GALASSIA**, **EFFETTO SOFT**, **EFFETTO GRADIENTE**.

Покрытие моется, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки **ITALICA Tiefprimer**.

MARMO TRAVERTINO наносится в два слоя. Ручное и машинное нанесение.

Нанести первый сплошной слой **MARMO TRAVERTINO**, дать полностью высохнуть. Вторым слоем формируется конечная фактура, наносится островками или почти сплошным слоем, оставляя «впадины».

Для лучшего эффекта на полученное покрытие можно нанести эффектны декоративные краски **ITALICA**, например **EFFETTO CRISTALLO**, **EFFETTO GALASSIA**, **EFFETTO SOFT**, **EFFETTO GRADIENTE**, **FINISHMAT**, **ANTICO MURO**.

Инструмент: венецианская кельма или терка из нержавеющей стали, шпатель, кисть, валик. Машинное нанесение: картушный пистолет.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла». Мыть поверхность можно после полного схватывания материала, через 3 недели.



Время высыхания декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличении влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 500 грамм в один слой, 800 грамм в два слоя с эффектом «карта мира»

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: натуральный наполнитель, вода, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать