

ITALICA SUPERGRUND

Кроющая грунт-краска для подготовки оснований

Профессиональная матовая грунт-краска, основа под краски и декоративные штукатурки с высокой кроющей способностью. Специально разработана под краски с безвоздушным, воздушным и ручным нанесением. Улучшает качество наносимых красок. Применяется как промежуточный и проявочный слой. Особо рекомендован для поверхностей с сильным боковым освещением. Подходит для ручного и механизированного нанесения (безвоздушное и воздушное).

Назначение:

- Выравнивание впитывающей способности, обеспечивает равномерное длительное впитывание красок
- Дефектовка подготовки поверхностей перед окраской, в качестве проявочного слоя
- Уменьшение расхода финишной краски
- Увеличение адгезии (сцепления) поверхности.

Применение:

- бетон, штукатурка, кирпич, фиброгипс, цементно-волоконные плиты, ЦДСП
- гипсокартон, армирующие, стекловолоконные и флизелиновые поверхности
- деревянные поверхности внутри помещений
- интерьерные и фасадные работы.



База	Белая матовая «А». Колеруется в светлые и средне насыщенные оттенки. Полупрозрачная матовая «С». Колеруется в насыщенные оттенки.
Свойства	Влагостойкое, стойкое к мытью. Подходит для влажных помещений (бассейны, ванная, санузел и др.) и фасадных работ.
Экологичность	На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды.
Готовность поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Пористые и впитывающие поверхности загрунтовать праймером ITALICA PRIMER ACRILICO. Допускается обеспыливание без применения праймера, для этого удалите пыль обдувом HVLP компрессором или специальной статической шваброй.
Технология нанесения	Перед применением тщательно перемешать. Разбавление водой не более 5%. Наносится кистью, валиком, краскораспылителем при температуре не ниже + 8°C. Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°C не менее 2 часов. Время высыхания может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха. После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.
Колеровка	Колеруется колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель (безвоздушный и воздушный)
Время высыхания и Эксплуатация (При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%)	На отлип – 1 час. Нанесение последующих слоев – 3 часа. Полное высыхание 3 недели (время полного схватывания материала). Первичную очистку окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для удаления пыли. Для мытья рекомендуется использовать воду, нейтральные растворы моющих средств или средства средней щелочности (pH 7- 9). Не использовать абразивные чистящие средства, органические растворители, жесткие губки и щетки. После проведения влажной уборки возможно небольшое изменение матовости покрытия.
Средний выход с 1кг	SUPER GRUND - 12 м ² /л (0,1кг/м ²), 1 слой PRIMER ACRILICO - 10 м ² /л (0,1кг/м ²), 1слой Расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины и количества наносимых слоев, техники нанесения. Точный расход определяется путем нанесения пробного выкраса.
Хранение и транспортировка	Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.