

ITALICA SOFT

Мягкое тактильное покрытие с эффектом "кожа", "потертая кожа"



Матовое мягкое тактильное покрытие для создания эффектов "кожа", "потертая кожа". Эффект достигается благодаря специальному мягкому наполнителю soft touch.

Покрытие влагостойкое, неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.

Этап 1. Грунтование поверхности. Нанести один слой водно-дисперсионной (латексной) краски, например, **ITALICA3 colore naturale**. Требование к краске – матовая, стойкая к мытью, укрывистая. Дать краске высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С – 4 часа. Инструмент – кисть, валик, краскораспылитель.

Этап 2. Формирование «рисунка» будущего покрытия – нанесение двух слоев базового материала **SOFT BASE**.

Разбавление водой: не более 10%. SOFT BASE наносится в один-два слоя, после полного высыхания краски, «островками» кельмой, техника - «на отлип», и приглаживается. Дать высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С – 2 часа.

Этап 3. Нанесение двух слоев **SOFT**. Разбавление водой: не более 10%. SOFT наносится после полного высыхания SOFT BASE, кистью разнонаправленными легкими приглаживающими движениями и «растушевывать» следы от кисти очень легкими движениями. Каждый слой должен высохнуть.

Инструмент: кисть, кельма из нержавеющей стали.

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Время высыхания декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.

Средний расход на 1кв.м.: 120 грамм в один слой, 200 грамм в два слоя

После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Состав: вода, связующее, наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.