

**New**

# ITALICA SUPERGRIP

**Суперадгезионная грунтовочная краска  
для сложных непористых поверхностей**

- Высокая адгезия к непористым поверхностям (пластик, стекло, плитка и т. д.)
- Надежное и долговечное сцепление
- Экономичная, расход от 0,07кг/м<sup>2</sup>
- Экологичная, почти без запаха

**Назначение:**

Специализированная высокоадгезионная грунтовочная краска для подготовки непористых поверхностей к последующей окраске. Предназначена для нанесения на сложные поверхности со слабой адгезией: пластиковые поверхности, плитка, стекло, анодированный алюминий, крашенный металл и т.п. Незаменима при окраске и декорировании мебели, бытовой техники, кондиционеров, пластиковых окон, вентиляционных и водных коммуникаций (кроме незащищенного черного металла).

Для внутренних и наружных работ. Подходит для ручного и механизированного нанесения (безвоздушное и воздушное).



<b>База</b>	Белая «А». Колеруется в светлые и средне насыщенные оттенки. Полупрозрачная «С». Колеруется в насыщенные оттенки.
<b>Свойства</b>	Влагостойкое, стойкое к мытью. Подходит для влажных помещений (бассейны, ванная, санузел и др.) и фасадных работ. Плотность ~1,19 кг/л
<b>Экологичность</b>	На водной основе, безопасно для людей и окружающей среды.
<b>Готовность поверхности</b>	Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Ламинированные, меламиновые поверхности и поверхности, окрашенные порошковыми красками, необходимо слегка обработать наждачной бумагой для придания шероховатости.
<b>Технология нанесения</b>	Перед применением тщательно перемешать. Наносится в один слой при температуре не ниже + 8°C. Кистью или валиком: разбавление водой не требуется. Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски. Безвоздушное распыление: рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°. После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.
<b>Колеровка</b>	Колеруется колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, краскораспылитель (безвоздушный и воздушный)
<b>Время высыхания и Эксплуатация</b> (При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%)	На отлип – 1 час. Нанесение последующих слоев – 6 часов. Время высыхания может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха.
<b>Средний выход с 1кг</b>	12-18 м <sup>2</sup> /л (0,07-0,1кг/м <sup>2</sup> ), 1 слой Расход зависит от качества подготовки поверхности, толщины и количества наносимых слоев, техники нанесения. Точный расход определяется путем нанесения пробного выкраса.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Срок хранения 2 года, при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.